

Broshurë teknike

# MONTAGE-W

## Ngjitës i cilësisë të lartë pa tretës për ngjitje të shpejta dhe të fuqishme

### Përshkrimi

Ngjitës i cilësisë të lartë pa tretës me bazë emulsion akrilik. Përdoret për ngjitje të shpejta dhe të fuqishme në çdo lloj sipërfaqeje poroze si druri, betoni, muret, pllakat e gipsit etj. Nuk ka nevojë për trepan, vida ose gozhda.

### Fushat e përdorimit

MONTAGE-W përshtatet për ngjitje direkte të pllakave termoizoluese prej polistirieni, pllaka për izolimin nga zhurma, koniza druri, dërrasa hekurosjeje, panele, dysHEME druri, dyer, pllaka, korniza dekoruese, gurë natyral, priza muri etj., në sipërfaqe poroze.

### Të dhënat teknike

Ngjyra:	bezhë
Përmbajtja e materialeve të ngurta:	reth 80%
Densiteti:	1,4 kg/l
Temperatura e përdorimit:	nga +5°C deri +40°C
Temperatura e rezistencës:	nga -20°C deri +70°C
Koha e hapur për ndreqje të vogla:	15 min
Forca e shkoputjes (MEL 050):	
• pas 2 orësh:	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
• pas 24 orësh:	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>
• pas 72 orësh:	> 3 N/mm <sup>2</sup>

### Udhëzimet e përdorimit

#### 1. Nënshtrësja

Nënshtrësja duhet të jenë të thata dhe pa pluhur, yndyrë, etj.

#### 2. Application

MONTAGE-W është gati për përdorim. Fisheku futet në pistoleta e veçantë për këtë punë dhe maja prihet me kënd. Pastaj aplikohet në një sipërfaqe në pika me distance 20 cm midis tyre ose shiritave. Dy sipërfaqet vihen në kontakt me njëra tjetrën për njomje të mire, mbështetjet hiqen, dhe pritet për 5 minuta para se të rivendoset montimi duke u presuar me forcë ose duke përdorur çekiçin prej llastiku.

Materialet e rënda me peshë mbi 8 kg/m<sup>2</sup> duhet të mbështeten për të paktën 15 orë.

Për nënshtrësja mjaft thihëse (p.sh gips) rekomandohet të hollohet ngjitësi me ujë dhe të përdoret një furçë për ta shtruar në sipërfaqja që do ngjitet. Pastaj përsëritet i njëjti proces siç u përmend më sipër.

#### Pastrimi:

Ndërkohë kur është i njomë, ngjitësi mund të hiqet me ujë. Po të jetë tharë, mund të hiqet vetëm në mënyrë mekanike.

### Konsumi

Konsumi tipik: 1 fishek/12 metra vijore.

### Ambllazhimi

Fishek 310 ml.

### Magazinimi

Jetëgjatësia na raft është 12 muaj në kondita të thata, pa temperature të larta.

### Shënime

- Materialet të cilat janë ngjitur me MONTAGE-W mund të mbajnë peshë pas 48 orësh.
- Në raste përdorimi të ngjitësit në sipërfaqe jo thihëse, sipërfaqja e materialit që do ngjitet duhet të jetë thihëse.